

TECHNOSEAL ECO PLUS

Overschilderbaar

EIGENSCHAPPEN

- uitstekend overschilderbaar met watergedragen en synthetische verven
- geschikt voor binnen en buiten
- blijft permanent elastisch
- hoge mechanische weerstand

BESCHRIJVING

TechnoSeal Eco Plus is een hoogwaardige professionele, universeel overschilderbare afdichtingskit op basis van hybride technologie. Die uithardt tot een duurzaam elastisch rubber onder invloed van luchtvochtigheid.

FUNCTIONELE KENMERKEN

- afdichtingskit voor beglazing, bouw
- geschikt voor gelaagd, enkel-, isolatie-, inbraakwerend en zelfreinigend glas (1)
- afdichten van dilatatie-, aansluitvoegen en voegen rondom kozijnen, vensters
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden, natuursteen, spiegels of in combinatie met chloor (zwembaden)

Opmerking (1):

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskiten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.



TECHNISCHE KENMERKEN

huidvorming	15 minuten bij +23°C / 50% RH
kleur	RAL 7016 (antracietgrijs), bruin, RAL 9001 (crèmewit) zwart, wit, grijs
uitharding in 24 uur	+23°C / 50% RH, 2-3 mm
verwerkingstemperatuur	+5°C to +40°C
shore-A-hardheid (DIN 53505)	32
treksterkte (DIN 53504 S2)	1,00 N/mm ²
100% modulus (DIN 53504 S2)	0,65 N/mm ²
rek bij breuk (DIN 53504 S2)	350%
temperatuurbestendigheid	-40°C to +90°C
verpakking	koker, worst

GEBRUIKSAANWIJZING

- een voeg met de juiste afmetingen is in staat om bewegingen tussen bouwmaterialen te absorberen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding staan tot de voegbreedte.
- TechnoSeal Eco Plus hecht perfect zonder gebruik van primer op de meest niet poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden moeten voorbehandeld worden met Universal Primer. Test de ondergrond altijd vooraf op hechting.



Emicode EC1-R Plus



EN15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
EN15651-2: G-CC 25HM
EN15651-3: S XS2




Certificaat nummer 33179

REINIGING

- alle ondergronden moeten droog, schoon en vrij van vet en verontreinigingen zijn

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +5°C en +25°C tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats



Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de website.

GARANTIE

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.