

TECHNOSEAL High Tack

Extreem hoge aanvangshechting

EIGENSCHAPPEN

- blijvend elastisch
- direct verlijmen zonder ondersteuning
- hardt snel uit
- perfecte hechting op de meeste ondergronden zonder primer

BESCHRIJVING

TechnoSeal High Tack is een hoogwaardige, professionele constructie- en montagelijm met een zeer hoge aanvangshechting op basis van hybride technologie. Onder invloed van de luchtvochtigheid hardt de lijm uit tot een duurzaam elastisch rubber.

FUNCTIONELE KENMERKEN

- speciaal ontwikkeld voor het verlijmen van vele bouwmaterialen in de bouw- en industriector
- snelle doorharding, reukloos en blaasvrij
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- niet geschikt voor continue waterbelasting
- niet geschikt voor bewegingsvoegen of in combinatie met chloor (zwembaden)



TECHNISCHE KENMERKEN

huidvorming	10 minuten bij +23°C / 50% RH
kleur	wit
uitharding in 24 uur	+23°C / 50% rlv, 2-3 mm
verwerkingstemperatuur	+5°C to +40°C
shore-A-hardheid (DIN 53505 S3)	55
treksterkte (DIN 53504 S2)	2,20 N/mm ²
modulus bij 100% rek (DIN 53504 S2)	1,39 N/mm ²
rek bij breuk (DIN 53504 S2)	350%
temperatuurbestendigheid	-40°C to +90°C
verpakking	koker, worst

GEBRUUKSAANWIJZING

- de lijm met behulp van de bijgeleverde V-naad tuit in verticale rillen ventilerend aanbrengen
- onderlinge afstand rillen 10 à 20 cm, daarna de materialen aandrukken tot er minimaal 2 à 3 mm afstand tussen het verlijmd materiaal en de ondergrond overblijft
- niet aanbrengen met dotten
- ondersteunen is niet noodzakelijk door de hoge aanvangshechting

CERTIFICATEN



Emicode EC1 Plus



Product Safety Isega




Certificaat nummer 33179

REINIGING

- alle ondergronden moeten droog, schoon en draagkrachtig zijn
- voor poreuze ondergronden is het gebruik van een primer aan te bevelen
- wij raden aan om altijd het gebruik van een primer voor het aanbrengen van de lijmkit te testen

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +5°C en +25°C tot 18 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats



Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de website.

GARANTIE

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.