

TECHNOSEAL AVASIL SILICONEN

EIGENSCHAPPEN

- zeer goed bestand tegen UV, water, vocht en weersomstandigheden
- perfecte hechting op glas, geschilderd hout, keramiek en emaille
- permanent elastisch

BESCHRIJVING

TechnoSeal Avasil siliconen is een azijnzuurhoudende siliconenkit die onder invloed van de luchtvochtigheid uithardt tot een duurzaam elastisch rubber. Het product is uitstekend bestand tegen UV en weersomstandigheden.

FUNCTIONELE KENMERKEN

- speciaal ontwikkeld voor topafdichting in beglazingssystemen(1) en voor aansluitvoegen in gebouwen
- niet geschikt voor beton, natuursteen, lood, koper en verzinkt staal
- niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden
- niet overschilderbaar. Aanbevolen wordt de randen van de voeg te bedekken met afplakband om te voorkomen dat oppervlakken die nog moeten worden geverfd worden verontreinigd met siliconen

Opmerking (1)

Omdat randafdichtingen van isolatieglas door fabrikanten in samenstelling gewijzigd kunnen worden, zonder dit te vermelden, kan de verdraagzaamheid van de randafdichting met beglazingskiten niet door de leverancier van de beglazingskit worden gegarandeerd. Adviezen met betrekking tot de verdraagzaamheid van beglazingskiten met de randafdichting van isolatieglas zijn dus gebaseerd op ervaring en houden derhalve geen garantie in.



TECHNISCHE KENMERKEN

huidvorming	5-6 minuten bij +23°C / 50% RH
bewegingsopname	20%
verwerkingstemperatuur	+5°C to +40°C
shore-A-hardheid (DIN 53505)	20
treksterkte (DIN 53504) S2	1,70 N/mm ²
100% modulus (DIN 53504) S2	0,41 N/mm ²
rek bij breuk (DIN 53504) S2	565%
temperatuurbestendigheid	-40°C to +180°C
verpakking	koker

GEBRUIKSAANWIJZING

- de voegdiepte moet altijd in juiste verhouding zijn met de voegbreedte
- een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te vangen van aangrenzende bouwmaterialen

REINIGING

- alle ondergronden moeten droog, schoon en vrij van vet en verontreinigingen zijn
- ondergrond vooraf altijd testen op hechting

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +5°C en +25°C tot 24 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats

CERTIFICATEN




Emicode EC1 Plus



EN15651-1: F-EXT-INT-CC 20LM

EN 15651-2: G-CC 20LM
EN 15651-3: S XS1



Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de website.

GARANTIE

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.