

TECHNOSEAL SILICONE NA

Duurzaam, elastisch en schimmelwerend

EIGENSCHAPPEN

- neutrale zuurvrije siliconen op alkoxy basis
- zeer goede weers-, verouderings- en UV bestendigheid
- gemakkelijk verwerkbaar
- geurarm
- schimmelwerend

BESCHRIJVING

TechnoSeal Silicone NA is een hoogwaardige professionele, duurzame en elastische siliconenkit met 25% toelaatbare vervorming. Het is zeer emissiearm en van de hoogste klasse in schimmelresistentie. Het is geschikt voor binnen en buiten gebruik.

FUNCTIONELE KENMERKEN

- niet corrosief t.o.v. metalen
- geschikt voor sanitairvoegen, schimmelwerend ingesteld
- beweging- en aansluitvoegen in beton- en prefab elementen
- topafdichting van glas in houten, kunststof en metalen kozijnen
- niet geschikt voor ondergronden als siliconen, neopreen, PE, PP, PTFE en natuursteen
- niet overschilderbaar



TECHNISCHE KENMERKEN

huidvorming	15 minuten bij +23°C / 50% RH
kleur	transparant, wit, RAL 9001, zwart, transparant-grijs, sanitairgrijs, zilvergrijs, antracietgrijs, RAL 7016
uitharding in 24 uur	+23°C / 50% rlv, 2 mm
verwerkingstemperatuur	+5°C to +40°C
shore-A-hardheid (DIN 53505)	ca. 20
treksterkte (DIN 53504 S2)	1,00 N/mm ²
modulus bij 100% rek (DIN 53504 S2)	0,4 N/mm ²
rek bij breuk (DIN 53504 S2)	350%
temperatuurbestendigheid	-40°C to +120°C
verpakking	koker, worst

GEBRUIKSAANWIJZING

- afwerking dient voor huidvorming te gebeuren
- TechnoSeal Silicone NA zorgt voor een langdurige, elastische afdichting van voegen in sanitaire ruimten en bewegingsvoegen tussen constructiedelen
- het zorgt voor een duurzame en goede hechting op de meest voorkomende ondergronden als keramiek, metaal, kunststof en steenachtige materialen

CERTIFICATEN



Emicode EC1 Plus




EN15651-1 FEXT-INT-CC 25LM
EN15651-2 G-CC 25LM
EN15651-3 S

REINIGING

- ondergronden moeten goed ontvet, schoon, droog en vrij van verontreinigingen zijn
- bij poreuze ondergronden is het gebruik van een primer aan te bevelen
- wij raden aan om altijd het gebruik van een primer voor het aanbrengen van de siliconenkit te testen
- tijdens de verwerkingsfase mag er geen vervorming in de voeg optreden

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +5°C en +25°C tot 12 maanden houdbaar na productiedatum, mits bewaard op een droge plaats



Aansprakelijkheid

De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de website.

GARANTIE

Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.