TECHNOSEAL PURSCHUIM

Multi Foam Pro



EIGENSCHAPPEN

- professionele kwaliteit
- overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- goed verwerkbaar
- breed hechtingsspectrum

BESCHRIJVING

TechnoSeal Purschuim is een eéncomponent polyurethaanschuim dat uithardt door vochtopname uit de lucht en/of ondergrond. TS Purschuim is vrij van CFK-, HCFK- en HFK. TS Purschuim heeft een uitstekende hechting op de meeste ondergronden zoals beton, metselwerk, steen, pleisterwerk, hout, vezelcement, metaal maar ook kunststoffen zoals polystyreen, PU-schuim, polyester en hard PVC.

FUNCTIONELE KENMERKEN

- groot vullend vermogen
- bestand tegen warmte, water en vele chemicaliën
- overschilderbaar en af te werken met pleisterwerk
- geschikt voor het afdichten, isoleren en vullen van aansluitingen, voegen, naden en kieren

TECHNISCHE KENMERKEN

huidvormingstijd (EN 17333-3)	bij +23°C / 50% rlv, ca. 10 minuten
kleur	lichtgroen
verwerkingstemperatuur	+5°C to +30°C
opbrengst gebaseerd op netto-inhoud 750ml (EN 17333-1)	40 liter
compressieweerstand bij 10% (droog) (EN 17333-4)	44 kPa
treksterkte (EN 17333-4)	97 kPa
rek bij breuk (EN17333-4)	42%
temperatuurbestendigheid	-40°C to +90°C
verpakking	bus / 750ml
opslagtemperatuur	+10°C tot +30°C

GEBRUIKSAANWIJZING

- Bus voor ieder gebruik gedurende minimaal 20 seconden krachtig schudden.
- Voeg voor ca. 70% vullen. Bij voegen breder dan 30 mm en dieper dan 70 mm het schuim in meerdere lagen, met tussenpozen van 1 á 2 uur, aanbrengen. Licht voorbevochtigen alvorens de volgende laag aan te brengen.

CERTIFICATEN

CE — EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM EN 15651-2: G-CC 20HM

GEV-EMICODE EC 1 PLUS very low emission — Emicode EC1 Plus

EMISSIEARM INTERIEURMATERIAAL A+ (A+ A B C)

REINIGING

- alle ondergronden moeten vast, schoon en vrij van vet en stof zijn
- zo nodig (poreuze) ondergronden vooraf licht te bevochtigen
- niet uitgeharde materialen en gereedschappen kunnen worden gereinigd met Pur reiniger.

HOUDBAARHEID

- in ongeopende, originele verpakking, tussen +10°C en +30°C tot 24 maanden houdbaar, mits bewaard op een droge plaats

Aansprakelijkheid
De gegeven informatie is het resultaat van onze testen en ervaring en is van algemene aard. Zij houdt echter geen aansprakelijkheid in. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de toepassing geschikt is.

Gezondheid & Veiligheid
Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via de websites.

GARANTIE
Vranken B.V. garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidsdatum, in overeenstemming is met de specificaties. De aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan hetgeen bepaald is in onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, zoals vermeld op onze website. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade.